

# Pegamento Wet Bonding



**Durman**  
by aliaxis

## Descripción

Soldadura química para tubos y accesorios de PVC y CPVC, recomendado para diámetros hasta 6 pulgadas; diseñado para trabajar tanto en agua fría como caliente y en condiciones de humedad y secas.

## Presentación

- ✓ Color: azul.
- ✓ Latas: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 galón.
- ✓ Tubo colapsible: 25 y 50 gramos.
- ✓ Consistencia: Media.

## Especificaciones

Las resinas dan cuerpo al pegamento y completan la unión del tubo y la conexión, de tal forma, que se presenta como una unidad debidamente funcional, aún en condiciones de humedad en las superficies a unir.

Concepto	Descripción
Apariencia	Líquido viscoso color azul con sólidos en suspensión
Gravedad específica a 23°C	0.940- 0.960
Contenido de resina (%)	13 - 15
Viscosidad (cp) a 23°C	1000 - 1400

## Precauciones de Seguridad

- ✓ Contiene solventes muy volátiles e inflamables, no usarlo o almacenarlo cerca de cualquier fuente de ignición (calor, chispa, llama abierta).
- ✓ Trabaje en un área bien ventilada. En áreas confinadas o parcialmente cerradas, debe utilizarse un equipo de ventilación local.
- ✓ Se puede utilizar respiradores especialmente diseñados para evitar la inhalación de los vapores orgánicos.
- ✓ Los envases deben permanecer herméticamente cerrados cuando no se trabaja con el producto. Debe mantenerlos cerrados, tanto como sea posible, mientras se utiliza.
- ✓ Evitar el contacto con la piel, los ojos o la membrana mucosa.
- ✓ No ingerir, ni inhalar los vapores.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

## Tiempos de Secado

Con una temperatura ambiente entre 15° C y 40 °C

Diámetro de la Tubería	Sin mover la Unión (minutos)	100% de uso (horas)
1/2" hasta 1 1/4"	18	8
1 1/2" hasta 2 1/2"	45	14
2 1/2" hasta 4"	60	20
Hasta 6"	90	24

ASTM D2855

## Normas y certificaciones

